

## REXO 4Q GROND | PRODUCT INFORMATIE BLAD

4-seizoenen grondlak voor buiten.

### Eigenschappen

- Goede drogingseigenschappen bij lagere temperaturen
- Soepele verwerking
- Uitstekend schuurbaar
- Vochtregulerend

### Profiel

Een 4-seizoenen grondlak met prima verwerking en dekking, snelle aan- en doordroging, vochtregulerend en prima kantendekking. Toepasbaar op (kaal) hout en op de juiste wijze (voor)behandeld metaal en kunststof. Vrijwel elke kleur is leverbaar via ons kleurenmengsysteem.

### Samenstelling

Ons laboratorium is voortdurend op zoek naar de minst schadelijke en meest effectieve grondstoffen voor gezondheid en milieu. Op moment van publicatie geldt:

REXO 4Q GROND WIT bevat minimaal 68% natuurlijke grondstoffen. (herwinbare plantaardige stoffen en minerale stoffen).

Bindmiddel	PU-alkydhars
Pigment	Titaanwit
Vulstof	Calcium-magnesiumcarbonaat, talk
Hulpstof	Drogers, anti-velmiddel
Verdunning	Terpentine



### Technische gegevens

Rendement	ca. 12 - 14 m <sup>2</sup> /l, afhankelijk van de ondergrond en applicatiemethode
Stofdroog	ca. 1½ - 2 uur. (20°C/RLV 65%)
Overschilderbaar	ca. 16 uur. (20°C/RLV 65%)
Stofdroog	ca. 3 uur. (5°C/RLV 80%)
Overschilderbaar	ca. 16 uur. (5°C/RLV 80%)
Dichtheid	ca. 1,45 kg/l
Glans	ca. 40% gloss units (60°) na doordroging
Vaste-stofgehalte	ca. 79 %-gew, ca. 60 %-vol
Houdbaarheid	In gesloten verpakking minimaal 1 jaar houdbaar. Na opening beperkt houdbaar.

Bovenstaande technische specificaties gelden voor REXO 4Q GROND WIT. Voor diverse kleuren kunnen afwijkingen gelden.

## REXO 4Q GROND | PRODUCT INFORMATIE BLAD

### Ondergrond

Op nieuw hout en oude intact zijnde verflagen, op de juiste wijze voorbehandelde metalen en diverse kunststoffen. Geveltimmerwerk moet voldoen aan de meest recente eisen van KVT.

### Omstandigheden/verwerkingscondities

Verwerkingstemperatuur tussen 0°C en 25°C. Relatieve luchtvochtigheid niet hoger dan 80%. Ondergrondtemperatuur ten minste 3°C boven het dauwpunt.

### Verdunnen

REXO 4Q GROND is strijkklaar maar kan mits nodig spaarzaam worden verdund met terpentijn.

### Gereedschap

Kwast en roller.

### Applicatie

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn. Bestaande, intact zijnde verflagen mat schuren (korrel min. P280). Gebreken in de ondergrond vooraf op een verantwoorde wijze en met toepassing van de juiste producten herstellen. Geadviseerde laagdikte per laag: ca. 75 micron nat = ca. 40 micron droog.

### Nieuw werk:

Het kale hout goed reinigen en ontvetten, het hout 2 keer gronden met REXO 4Q GROND vervolgens 1-2 x aflakken.

### Bestaand werk:

Ondeugdelijke verflagen verwijderen. Het gehele werk reinigen en ontvetten en goed schuren (kaal werk) en matteren (intacte verflagen). Plaatselijk 1 x gronden met REXO 4Q GROND en vervolgens plaatselijk of geheel gronden met REXO 4Q GROND. Hierna het geheel 1-2 x aflakken.

### IJzer en staal behandeld:

Ondeugdelijke verflagen verwijderen. Het gehele werk reinigen (eventuele oxidatie goed verwijderen), reinigen, ontvetten en mat schuren. Het staalwerk van verf en roest ontdaan direct behandelen met een geschikte roestwerende primer volgens specificaties van de leverancier, vervolgens plaatselijk of geheel bijwerken met REXO 4Q GROND en vervolgens 1-2 x aflakken.

### Levervorm

½, 1, 2½ L. Vrijwel elke kleur is leverbaar via ons kleurenmengsysteem.

### Opslag/transport

Koel, maar vorstvrij, in goed gesloten originele verpakking in een geventileerde ruimte.

### Veiligheid

Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan ARBO -eisen.

Bij verwerking van waterverdunbare producten de normale arbeidshygiëne in acht nemen. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. Buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Verfafval niet door de gootsteen spoelen maar op de daarvoor bestemde plaatsen inleveren.

Zie voor meer informatie het bijbehorende veiligheidsinformatieblad.

### Meer informatie

[www.rigoverffabriek.nl](http://www.rigoverffabriek.nl) - [www.evertkoning.nl](http://www.evertkoning.nl)

### Helpdesk

Tel: +31 (0) 255 - 54 84 48