

REXO 4Q ZIJDEGLANS | PRODUCT INFORMATIE BLAD

Een zijdeglanzende 4-seizoenen aflak voor buiten.

Eigenschappen

- Soepele verwerking
- Snelle aan- en doordroging
- Goede drogingseigenschappen bij lagere temperaturen.
- Mooie zijdeglans

Profiel

REXO 4Q ZIJDEGLANS is een 4-seizoenen aflak met soepele verwerking, uitstekende dekking, snelle aan- en doordroging (ook bij lagere temperaturen) en prima kantendekking. De vloeiing is perfect, is krasvast en heeft een minimale vuilaanhechting, met een uitstekende buitenduurzaamheid. Vrijwel elke kleur is leverbaar via ons kleurenmengsysteem.

Samenstelling

Ons laboratorium is voortdurend op zoek naar de minst schadelijke en meest effectieve grondstoffen voor gezondheid en milieu. Op moment van publicatie geldt:

REXO 4Q ZIJDEGLANS WIT bevat minimaal 63 % natuurlijke grondstoffen. (herwinbare plantaardige stoffen en minerale stoffen).

Bindmiddel	PU-alkydhars
Pigment	Titaanwit
Hulpstof	Drogers, anti-velmiddel
Verdunning	Terpentine



Technische gegevens

Rendement	ca. 12 - 14 m ² /l, afhankelijk van de ondergrond en applicatiemethode
Stofdroog	ca. 2 uur. (20°C/RLV 65%)
Overschilderbaar	ca. 16 uur. (20°C/RLV 65%)
Stodroog	na ca. 3,5 uur. (5°C/RLV 65%)
Overschilderbaar	ca. 20 uur. (5°C/RLV 65%)
Dichtheid	ca. 1,26 kg/l
Glans	ca. 35 gloss units (60°) na doordroging
Vaste-stofgehalte	ca. 77,3 %-gew, ca. 63 %-vol
Houdbaarheid	In gesloten verpakking minimaal 1 jaar houdbaar. Na opening beperkt houdbaar.

Bovenstaande technische specificaties gelden voor REXO 4Q ZIJDEGLANS WIT. Voor diverse kleuren kunnen afwijkingen gelden.

REXO 4Q ZIJDEGLANS | PRODUCT INFORMATIE BLAD

Ondergrond

REXO 4Q ZIJDEGLANS is te gebruiken op de juiste wijze voorbehandeld hout, oude intact zijnde verflagen, op de juiste wijze voorbehandelde metalen en diverse kunststoffen. Geveltimmerwerk moet voldoen aan de meest recente eisen van KVT. Voor een optimaal resultaat mag het vochtgehalte van het hout niet hoger zijn dan 18%. Scherpe kanten goed afronden.

Omstandigheden/verwerkingscondities

Verwerkingstemperatuur tussen 5°C en 25°C. Relatieve luchtvochtigheid niet hoger dan 80%. Ondergrondtemperatuur ten minste 3°C boven het dauwpunt.

Verdunnen

REXO 4Q ZIJDEGLANS kan mits nodig spaarzaam worden verdund met terpentine.

Gereedschap

Kwast en roller.

Applicatie

De ondergrond dient draagkrachtig, schoon, vetvrij en mat geschuurd te zijn. Gebreken in de ondergrond vooraf op een verantwoorde wijze en met toepassing van de juiste producten herstellen.

Nieuw werk:

Het kale hout goed reinigen en ontvetten, het hout 2 x gronden en vervolgens 1-2 x aflakken met REXO 4Q ZIJDEGLANS.

Bestaand werk:

Ondeugdelijke verflagen verwijderen. Het gehele werk reinigen en ontvetten en goed schuren (kaal werk) en matteren (intacte verflagen). Plaatselijk 1 x gronden en vervolgens plaatselijk of geheel gronden. Hierna het geheel 1-2 x aflakken met REXO 4Q ZIJDEGLANS.

IJzer en staal behandeld:

Ondeugdelijke verflagen verwijderen. Het gehele werk reinigen (eventuele oxidatie goed verwijderen), reinigen, ontvetten en mat schuren. Het staalwerk van verf en roest ontdaan direct behandelen met een geschikte roestwerende primer volgens specificaties van de leverancier vervolgens plaatselijk of geheel bijwerken met grondverf en vervolgens 1-2 x aflakken met REXO 4Q ZIJDEGLANS.

Leervorm

½, 1, 2½ L. Vrijwel elke kleur is leverbaar via ons kleurenmengsysteem.

Opslag/transport

Koel, maar vorstvrij, in goed gesloten originele verpakking in een geventileerde ruimte.

Veiligheid

Buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

Zie voor meer informatie het bijbehorende veiligheidsinformatieblad.

Meer informatie

www.rigoverffabriek.nl - www.evertkoning.nl

Helpdesk

Tel: +31 (0) 255 - 54 84 48