

# Permoglaze AS

## Beschrijving

Permoglaze AS is een muurverf voor vochtige ruimten op basis van vinylversetaat en vinylacetaat voor binnen en buiten. Deze muurverf is niet vergelend, bestand tegen zwakke zuren, was- en schrobvast. Permoglaze AS vormt een blijvend flexibele verffilm, welke niet thermoplastisch is, waardoor slechts een geringe vuilaanhechting optreedt.

Permoglaze AS is bestand tegen stoom en condens.

## Toepassing

Permoglaze AS is bedoeld als afwerklaag voor binnen en buiten op wanden, muren en plafonds. De ondergrond kan zijn o.a. droog en (niet) alkalisch beton, schuur- en pleisterwerk, baksteen, hard- en zachtboard en gipsplaten. Poederende en/ of zuigende ondergronden moeten worden geïmpregneerd met Avis Flevopol. Bij aanraking met metalen en/ of synthetische lakken treedt verkleuring op.

## Technische gegevens (bij 20°C en eenrelatieve luchtvochtigheid van 70%)

Type	: bindmiddel: vinylacetaat/ vinylversetaat dispersie pigment: rutiel titaandioxide, gecombineerd met hoogwaardige vulstoffen
Dichtheid	: 1,38 kg/dm <sup>3</sup>
Viscositeit	: enigszins pasteus
Glansgraad	: mat
Dekking	: goed
Hechting	: uitstekend
Elasticiteit	: zeer goed
Verdunning	: gebruiksklaar voor kwast en roller.
Voor spuiten	: water
Voor strijken	: water
Reiniging gereedschap	: direct na gebruik met water en zeep

Spuitgegevens :

	<u>Luchtspuit</u>	<u>Airless</u>
<u>Druk</u>	3 – 4 atm	120 – 150 atm
<u>Opening</u>	1,8 mm – 2 mm	0,013 – 0,018 inch
<u>Verdunning</u>	5 – 10%	0 – 3%

Theoretisch rendement : bij 40  $\mu$  droge laagdikte 10m<sup>2</sup>/ltr

Praktisch rendement : is van vele factoren afhankelijk. Richtlijn:  
 strijken/ rollen : ca. 85% v.h. theoretisch rendement  
 spuiten : ca. 70% v.h. theoretisch rendement

Laagdikte : de gemiddelde droge laagdikte is 40  $\mu$ , afhankelijk van ondergrond/applicatie.

Droging (40  $\mu$  dr.) : stofdroog : na ca. 30 min.  
 overschilderbaar : na ca. 1 uur

Buitenduurzaamheid : n.v.t.

Houdbaarheid : in onaangebroken verpakking ca. 24 maanden.  
 vorstvrij vervoeren en bewaren.

Verpakking : 1 - 2,5 en 10 liter

Kleuren : wit

### Werkwijze voorbehandeling

Alle te behandelen oppervlakken dienen schoon, droog en vetvrij te zijn. Niet intact zijnde verflagen verwijderen. Poederende/ zuigende ondergronden impregneren met Avis Flevopol. Bij schimmelvorming voorbehandelen met een bleekwater oplossing. Grondig naspoelen met schoon water; vervolgens goed laten drogen.

### Systeem

1e laag Permoglaze AS. 2e laag Permoglaze AS