

Aqua PU lak

Beschrijving

Avis Aqua PU lak is een waterverdunbare, 1-komponent, transparante, niet vergelende blanke lak op basis van een PU-acrylaat. Avis Aqua PU lak is glashard, vrijwel reukloos, makkelijk te verwerken en geeft in afgesloten ruimtes geen hinderlijke geur. De lak is bestand tegen vocht, (drink) alcohol, gebruikelijke huishoudreinigingsmiddelen, koffie, thee, wijn, etc. echter niet bestand tegen langdurige waterbelasting op horizontale delen.

Toepassing

Alleen geschikt voor binnentoepassing. Voor de bescherming en verfraaiing van houtwerk zoals meubels, tafelbladen, panelen, vensters, deuren e.d.

Eigenschappen

Glansgraden	: hoogglans, zijdeglans en mat (onderling mengbaar)
Kleur	: bleekwit (kleurloos na droging)
Theoretisch verbruik	: 12 - 15 m ² /liter per laag (afh. van houtsoort).
Vaste stof gehalte	: ca. 32 gew.% ca. 30 vol%
Vlampunt	: geen
Soortelijk gewicht	: ca. 1.032 - 1.035 kg/l.
Stofdroog	: na ca. 30 min bij 20°C en 65% R.V.
Overschilderbaar	: na ca. 2-3 uur bij 20°C en 65% R.V.
Belastbaar	: na ca. 24 uur bij 20°C en 65% R.V.
Uitgehard	: na ca. 7 dgn bij 20°C en 65% R.V.
Verpakking	: in 250, 500 ml, 1 en 2,5 liter
Opslag	: droog en vorstvrij
Houdbaarheid in de bus	: minimaal 2 jaar bij een temperatuur tussen 5 en 25°C, in originele onaangebroken verpakking.

Applicatiegegevens

Verwerkingsmethode	: kwast, kortharige roller (mohair, velours), spuit
Type verdunning	: water
Percentage verdunning	: bij voorkeur niet verdunnen. Bij verwerking met de spuit 10% water toevoegen.
Aanbevolen laagdikte	: 100 micron droog
Laagopbouw	: eerste laag eventueel verdund aanbrengen en vervolgens twee lagen onverdund
Applicatie condities	: min. 5°C en max. 85% R.V., zorg voor voldoende luchtstroming
Schoonmaken gereedschap	: met warm water

Voorbehandeling

De ondergrond moet droog, schoon en vetvrij zijn. Oude intact zijnde laklagen licht opschuren, loszittende oude laklagen volkomen verwijderen. Vet en wasresten moeten volledig verwijderd worden. **Belangrijk: Avis Aqua PU-lak in de gematteerde vorm voor iedere bewerking goed oproeren om verschillen in glansgraad te voorkomen. Bij gebruik van Aqua Pu-lak Mat op onbehandeld hout deze eerst met de Aqua Pu-lak Hoogglans gronden.**

Bijzonderheden

Niet geschikt op zuurhardende lakken of aflakken met een hoog gehalte aan polyethyleenwas e.d. Het vochtgehalte van het te behandelen hout mag niet hoger zijn dan 18%.