

TOP8

MONTANA®

Matte isolerende olie-alkydverf voor binnenwerken*, oplosmiddelhoudend.

OPLOSMIDDELRIJK - VOLDOET VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK BINNEN NIET AAN ARBO

Definitie

Wit, spanningsloos, uitstekende vlekkenisolatie, hoge dampdiffusie.

Eigenschappen

Binnenwerken*, nieuwbouw en renovatie (nicotine, roet en droge waterkringen). Aanbevolen, rechtstreeks en zonder grondlaag, op droge en draagkrachtige ondergronden zoals pleisterwerk en afgeleiden van pleister, gipsplaten, gipskartonplaten, cement, beton en mortel. Ook op oude verflagen, veegvast, kalkverf.

Omschrijving

V.O.S. classificatie:

2004/42/CE A/g 350 g/l (2010) <350 g/l

Viscositeit: dikvloeibaar

Kleur/aspect: wit

Glansgraad: diep mat

Pigment: Titaandioxide (rutiel)

Bindmiddel: Oplosmiddelhoudende verwerkte oliën. Met het plantaardig bindmiddel van **Montana Top 8** gaat een met de tijd afnemende geur gepaart. **Montana Top 7** (oplosmiddelhoudend) en **Montana Top Isol Mat** (watergedragen) zijn op een andere technologie opgebouwd en vertonen dit verschijnsel niet.

Soortelijk gewicht: 1,52 (gemiddelde waarde)

Vaste stofgehalte: 77% (gemiddelde waarde)

Houdbaarheid: minimum 12 maanden in goed gesloten bussen.

Verpakking: 12,5 Liter en 5 Liter en 2,5 Liter

Droging (bij 20°C en een R.V. 80%)

Stofdroog: +/- 2 uur

Volledig uitgehard: +/- 3 weken

Een lage temperatuur en een hoge luchtvochtigheid vertragen de droging.

Verwerking

Toestand van de ondergrond: schoon, droog, afgestoofd en draagkrachtig.

Aanbrengen: kwast, roller en airless

Airless: onverdund indien met airless pomp met theoretisch debiet ≥ 3 l/min
spuitopening 0,015" - 0,017"
druk van 200 bar

Minimale verwerkingstemperatuur: + 5°C

Reiniging van het gereedschap: Terpentine (White-Spirit)

Verdunning

Indien nodig met reukloze isoparaffinische verdunning.

Aankleuren

Universele mengpasta's tot 3% (verenigbaarheid vooraf uittesten).

Verbruik

9-11 m²/l. De structuur en zuiging van de ondergrond zijn daarbij bepalend.

Werkwijze

Op normale of zuigende ondergronden: direct na het materen van de eerste laag een tweede aanbrengen, of de tweede laag na 24 uur aanbrengen.

Op gesloten ondergronden: twee lagen kruiselings nat in nat aanbrengen

Opmerkingen

- **Montana Top 8** is niet geschikt in bakkerijen, brouwerijen of andere vochtige of slechte verluchte ruimten. Daar passief schimmelwerende Montana Top Plus gebruiken.
- **Montana Top 8** bevat oliën. Op alkalische ondergronden; **Montana Top 7** of **Top Plus** gebruiken.
- Voor het aanbrengen van de verf en tijdens het drogingsproces, gelieve de niet verpakte voedingsmiddelen te verplaatsen.

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad op www.montanacoatings.com


*Voor Nederland: de vervangingsplicht beperkt het gebruik van oplosmiddelhoudende verven tot wettelijk bepaalde uitzonderingsgevallen of bijzondere situaties waarbij een ontheffing tijdig aangevraagd en toegekend werd.



Deze technische bladen gelden als algemeen advies. De aanwijzingen zijn conform onze huidige kennis en ervaring. Onze verantwoordelijkheid kan echter niet ingeroepen worden.

© 2015 - Vernis Claessens SA, CH - 1020 Renens - v5

Verfgroothandel:



MONTANA®

www.montanacoatings.com

