

De perfecte start voor een professioneel eindresultaat

# W

WOOD

## W335

### 1K Houtsealer



#### Omschrijving

Sealer op waterbasis voor het afdichten van kopshout en (on)behandelde zaagkanten van plaatmateriaal binnen en buiten.

#### Toepassing

Voor het afdichten en sealen van kopshout en (on)behandelde zaagkanten.

#### Eigenschappen

- Geurarm
- Sneldrogend
- Toepasbaar op kaal en gegrond hout
- Voldoet aan BRL 08-01

## W335 - 1K Houtsealer

**Voorbereiding**

De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.

**Gebruik**

Aanbrengen met kwast tot het hout verzadigt is.

**Droogtijd**

Schuur- en overschilderbaar na minimaal 4 – 6 uur. De droogtijd is afhankelijk van ondergrond, laagdikte, temperatuur en luchtvochtigheid.

**Verpakking**

- 1L (blik)

**Opslag**

In een droge en vorstvrije omgeving.

**Technische gegevens:**

- Minimale laagdikte : 100  $\mu$  nat
- Maximale laagdikte : 150  $\mu$  nat
- Verwerkingstemperatuur : 15°C - 25°C
- Stofdroog : 4 uur bij 20°C en 60% luchtvochtigheid
- Schuur- en overschilderbaar : na 4 – 6 uur bij 20°C en 60% luchtvochtigheid
- Dichtheid : 1,03 - 1,10 kg/L
- Kleur : N00
- VOC waarde : 80 g/L (gemengd)

Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Vraag bij onze diensten de meest recente uitgave van technische informatie.

