

MULTIFONCTIONS POLYVALENTE PLAMUUR

VULLEN EN
AFWERKEN



- ▶ IDEEAAL VOOR GROTERE PROJECTEN
- ▶ AFWERKEN VAN VOEGENBANDEN
- ▶ GEMAKKELIJK SCHUURBAAR

TOEPASSING

Polyvalente plamuurpoeder, speciaal voor nieuwbouw- en renovatieprojecten, binnen, manueel te verwerken.

ONDERGRONDEN

MULTIFONCTIONS wordt toegepast op alle gangbare nieuwe en gerenoveerde, geschilderde of onbehandelde ondergronden :

- Gips, gipsblokken, gipskartonplaten,
- Oude geschilderde ondergronden,
- Alle gangbare plamuren,
- Cement, beton, cellenbeton
- Sierpleister, spack.

AFWERKING

MULTIFONCTIONS kan afgewerkt worden met alle gangbare plamuren, verven en muurbekledingen.

Fysische en technische EIGENSCHAPPEN

MULTIFONCTIONS : plamuurpoeder op basis van geselecteerde delfstoffen en een cellulose bindmiddel.

- Eigenschappen (NFT 36-005) : Familie III klasse 2
- Codificatie (EN 16-566) : $G_3S_2V_0W_0A_0C_0R_0$
- Aanmaken : Vullen : 35% water
(hetzij 0,35 l water voor 1 kg poeder)
Dunpleister : 40% water
(hetzij 0,40 l water voor 1 kg poeder)
- Laagdikte : Vullen : onbeperkt
Afwerken : plaatselijk tot 5 mm
- Verbruik : 1 kg poeder /m²/mm
- Open tijd : 1 uur
- Volgende laag : van zodra de plamuur droog is
- Afwerken : gemiddeld 12 tot 24 uren (na volledige droging)
- Kleur : wit
- Hechting plamuur/ondergrond (EN 16-566) : > 0,5 MPa

GEbruIKSvoORWAARDEN EN BEWARING

- Aanbrengmateriaal : schildersmes, plamuurmes of vlakstrijker.
- Reinigen van de gereedschappen : plamuurresten kunnen na volledige droging verwijderd worden door wrijving, het gebruik van water is hierbij niet noodzakelijk.
- Bewaring van de plamuur : minstens 12 maanden volgens factuurdatum, in zijn originele, gesloten verpakking, beschermd tegen vocht.

VERPAKKING

- Zakken van kg.

AANBEVELINGEN

en voorzorgsmaatregelen bij gebruik

- Niet aanbrengen op polystyreen, noch op verlijmd bekledingen en evenmin buiten.
- Niet toepassen bij temperaturen < 8 °C en > 35 °C en een relatieve vochtigheid > 70%.
- Niet aanbrengen op te warme ondergronden.
- Niet aanbrengen op vochtige ondergronden.
- Het wordt afgeraden om de pasta opnieuw door te roeren wanneer de uitharding is aangevat.

voORBEREIDING VAN DE ONDERGRONDEN

- De ondergronden moeten voorbereid worden volgens de geldende normen.
- De ondergronden moeten hard, hechtend, proper, gezond en droog zijn.

DOCUMENTEN


over de normering

- EN 16-566 : schilderplamuur voor binnen- en/of buitenwerken.
- DTU 59.1 (NFP 74-201) : schilderwerken aan gebouwen.
- DTU 59.4 (NFP 74-204) : Aanbrengen van behangpapier en muurbekledingen.

HYGIËNE EN VEILIGHEID

- Geen gevaren etikettering.
- Veiligheidsfiches beschikbaar op quickds.fr of toupret.be

De informatie op de technische fiche, en in het bijzonder de aanbevelingen met betrekking tot het aanbrengen en het uiteindelijk gebruik van **MULTIFONCTIONS** werden geleverd in eer en geweten en zijn gebaseerd op de kennis en de ervaring van het bedrijf **TOUPRET**. Het product moet aangebracht worden volgens de regels van de kunst en onze aanbevelingen. De verstrekte informatie werden aangereikt volgens toepassingen uitgevoerd bij 20°C, een vochtigheidsgraad van 50% en op ondergronden met normale zuigkracht. De opgegeven tijden zijn ter titel van inlichting en kunnen variëren naargelang de ondergrond, de aangebrachte laagdikte en de omgevingsomstandigheden.



Informatie met betrekking tot de aanwezigheid van organische vluchtige stoffen in de binnenlucht, die een risico betekenen bij inhalatie, voorgesteld op een schaal van A+ (zeer kleine emissie) tot C (grote emissie)