

**UITSTEKENDE
HECHTING**

LE REBOUCHEUR BINNENVULMIDDEL

- ▶ **ZELS OP GESCHILDERDE ONDERGRONDEN**
- ▶ **HOGЕ АFWERKINGSGRAAD**
- ▶ **GEMAKKELIJK SCHUURBAAR**



TOEPASSING

Vulmiddel op basis van poeder, voor binnen, manuele toepassing.

ONDERGRONDEN

BINNENVULMIDDEL wordt toegepast op nieuwe of gerenoveerde ondergronden, onbehandeld of geschilderd :

- Gips, gipsblokken, gipskartonplaten,
- Oude geschilderde ondergronden,
- Cement, beton, cellenbeton, betonblokken, baksteen, steen.

AFWERKING

BINNENVULMIDDEL kan afgewerkt worden met alle gangbare plamuren, verven en muurbekledingen.

Fysische en technische EIGENSCHAPPEN

BINNENVULMIDDEL : plamuurpoeder op basis van gips, geselecteerde delfstoffen en cellulose bindmiddelen.

- Eigenschappen (NFT 36-005) : Familie III classe 3
- Codificatie GESVWAC (EN 16-566) : $G_0S_2V_0W_0A_0C_0R_0$
- Aanmaakverhouding : 50% water (is 0,5 l water voor 1 kg poeder)
- Laagdikte : onbeperkt
- Verbruik : 1 kg poeder vult 1,1 l
- Open tijd : 30 tot 40 minuten
- Volgende laag : van zodra de plamuur droog is
- Afwerking : gemiddeld 12 tot 24 uren (na volledige droging)
- Kleur : wit
- Wit Index : 65
- Shore hardheid : 80
- Hechting plamuur/ondergrond (EN 16-566) : > 0,5 MPa

ГEBRUIKSVООRWAARDEN EN BEWARING

- Aanbrengmateriaal : schildersmes, plamuurmes, vlakspaan.
- Reinigen van de gereedschappen: restanten van de plamuur kunnen na droging verwijderd worden door wrijven, het gebruik van water is hierbij niet noodzakelijk. Bewaring van de plamuur : minstens 12 maanden, volgens factuurdatum, in de originele gesloten verpakking, beschermd tegen vocht

VERPAKKING

- Doos van 1 kg.
- Zakken van 5 kg, 15 kg en 25 kg.
- Emmers van 5 en 10 kg.

AANBEVELINGEN

en voorzorgsmaatregelen bij gebruik

- **BINNENVULMIDDEL** niet toepassen op polystyreen, verlijmd bekledingen noch buiten.
- Niet toepassen bij temperaturen < 8 °C en > 35 °C en een vochtigheidsgraad > 70%.
- Niet aanbrengen op te warme ondergronden.
- Niet aanbrengen op vochtige ondergronden.
- Het is afgeraden om de plamuur nog te verwerken van zodra deze begint uit te harden.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGRONDEN

- De ondergronden moeten voorbereid worden volgens de geldende normen.
- De ondergronden moeten hard, hechtend, proper, droog en gezond zijn.

DOCUMENTEN


over de normering

- EN 16-566 : schilderplamuur voor binnen- en/of buitenwerken.
- NFT 36-005 : eigenschappen van schilderproducten.
- DTU 59.1 (NFP 74-201) : schilderwerken aan gebouwen.
- DTU 59.4 (NFP 74-204) : aanbrengen van behang en muurbekledingen.

HYGIËNE EN VEILIGHEID

- Geen gevaren etikettering.
- Veiligheidsfiches beschikbaar op quickds.fr of toupret.be

De informatie op de technische fiche, en in het bijzonder de aanbevelingen met betrekking tot het aanbrengen en het uiteindelijk gebruik van **BINNENVULMIDDEL** werden geleverd in eer en geweten en zijn gebaseerd op de kennis en de ervaring van het bedrijf **TOUPRET**. Het product moet aangebracht worden volgens de regels van de kunst en onze aanbevelingen. De verstrekte informatie werden aangereikt volgens toepassingen uitgevoerd bij 20°C, een vochtigheidsgraad van 50% en op ondergronden met normale zuigkracht. De opgegeven tijden zijn ter titel van inlichting en kunnen variëren naargelang de ondergrond, de aangebrachte laagdikte en de omgevingsomstandigheden.



Informatie met betrekking tot de aanwezige organische vluchtige stoffen in de binnenlucht, die een risico betekenen bij inhalatie, voorgesteld op een schaal van A+ (zeer kleine emissie) tot C (grote emissie)