



**[SNEL
OVERSCHILDERBAAR :
3 UREN]**

TX[®]110

BINNENVULMIDDEL MET TIJDSWINST



- ▶ **EXTRA WIT**
- ▶ **VERSTERKTE HECHTING**
- ▶ **AANGENAAM VERWERKBAAR**

TOEPASSING

Binnenvulmiddelpoeder met tijdsinstaat voor manuele toepassing.

ONDERGRONDEN

TX[®] 110 wordt toegepast op nieuwe of gerenoveerde ondergronden, onbehandeld of geschilderd :

- Gips, gipsblokken, gipskartonplaten,
- Oude geschilderde ondergronden
- Cement, beton, cellenbeton, betonblokken, baksteen, steen.
- Voorbehandeld hout

AFWERKING

TX[®] 110 kan afgewerkt worden met alle gangbare plamuren, verven en muurbekledingen. Niet rechtstreeks afwerken met solvent gedragen polyurethaan- of epoxyverven.

Fysische en technische EIGENSCHAPPEN

TX[®] 110: poederplamuur op basis van cement, geselecteerde delfstoffen en harsen.

- Eigenschappen (NFT 36-005) : Familie III classe 3
- Codificatie (EN 16-566) : G₃S₃V₃W₀A₀C₀R₀
- Aanmaken : 45% water (hetzij 0,45 l water voor 1 kg poeder)
- Laagdikte : onbepaald
- Verbruik : 1 kg poeder vult een volume van 1 L
- Open tijd : 30 tot 40 minuten
- Volgende laag : van zodra de plamuur duimhard en schuurbaar is
- Afwerken : na gemiddeld 3 uren (gewaarborgd bij laagdiktes tot 1cm)
- Kleur : extra wit
- Shore hardheid : 80
- Hechting plamuur/ondergrond (EN 16-566) : > 0,5 MPa

GEBRUIKSVORWAARDEN EN BEWARING

- Aanbrengmateriaal : schildermes, plamuurmes, vlakstrijkers
- Reinigen van het gereedschap : met water.
- Bewaring van de plamuur : minstens 12 maanden, volgens factuurdatum, in de originele gesloten verpakking beschermd tegen vocht.

VERPAKKING

- Zakken van 5 kg en 15 kg.
- Emmers van 5 kg

AANBEVELINGEN

en voorzorgsmaatregelen bij gebruik

- **TX[®] 110** niet aanbrengen op polystyreen noch op verlijmd bekledingen noch buiten
- Niet toepassen bij temperaturen < 8 °C en > 35 °C en een relatieve vochtigheid > 70%.
- Niet aanbrengen op te warme ondergronden
- Niet aanbrengen op vochtige ondergronden
- Het wordt afgeraden om de plamuur opnieuw door te roeren wanneer de uitharding is begonnen.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGRONDEN

- De ondergronden moeten voorbereid worden volgens de geldende normen.
- De ondergronden moeten hard, hechtend, proper, gezond en droog zijn.

DOCUMENTEN


over de normering

- EN 16-566 : schilderplamuur voor binnen- en/of buitenwerken.
- NFT 36-005 : eigenschappen van schilderproducten.
- DTU 59.1 (NFP 74-201) : schilderwerken aan gebouwen.
- DTU 59.4 (NFP 74-204): aanbrengen van behang en muurbekledingen.

HYGIËNE EN VEILIGHEID

- Xi, irriterend, bevat cement.
- Veiligheidsfiches beschikbaar op quickds.fr of toupret.be

De informatie op de technische fiche, en in het bijzonder de aanbevelingen met betrekking tot het aanbrengen en het uiteindelijk gebruik van **TX[®] 110** werden geleverd in eer en geweten en zijn gebaseerd op de kennis en de ervaring van het bedrijf **TOUPRET**. Het product moet aangebracht worden volgens de regels van de kunst en onze aanbevelingen. De verstrekte informatie werden aangereikt volgens toepassingen uitgevoerd bij 20°C, een vochtigheidsgraad van 50% en op ondergronden met normale zuigkracht. De opgegeven tijden zijn ter titel van inlichting en kunnen variëren naargelang de ondergrond, de aangebrachte laagdikte en de omgevingsomstandigheden.



Informatie met betrekking tot de aanwezigheid van organische vluchtige stoffen in de binnenlucht, die een risico betekenen bij inhalatie, voorgesteld op een schaal van A+ (zeer kleine emissie) tot C (grote emissie)