GOUT'PROJECTION
ENDUIT EN PÂTE À PROJETER

FINITION GOUTTELETTE OU LISSÉE

- **GOUTTELETTE FINE ET ARRONDIE**
- **BLANC OPACIFIANT**
- **RECOUVRABLE PAR PEINTURE**
- **FAIBLE USURE DU MATÉRIEL**

USAGE

Enduit de finition en pâte, intérieur, pour application à la machine à projeter.

SUPPORTS

GOUT'PROJECTION s'applique sur tous supports bruts et peints :
- Plâtre, plaques de plâtre,
- Béton bullé, béton cellulaire, brique, parpaings, ciment taloché,
- Anciens fonds peints.

RECOUVREMENT

GOUT'PROJECTION est recouvrable par tous types de peintures mates ou satinées.

CARACTÉRISTIQUES
physiques et techniques

GOUT'PROJECTION : Enduit en pâte à base de charges très fines de carbonates de calcium et de résines.
- Caractérisation (NFT 36-005) : famille III-2
- Codification (EN 16-566) : $G_3S_1V_0W_0A_0C_0R_0$
- Épaisseur d'application : jusqu'à 2 mm
- Consommation : 1 à 2 kg/m²
- Redoublement : dès que l'enduit est sec.
- Recouvrement : 24h à 48h en moyenne (après séchage complet)
- Couleur : blanc
- Adhérence enduit/support (EN 16566) : > 0,5 MPa

CONDITIONS
d'utilisation et de stockage

- Matériel de mise en œuvre : machine à projeter.
- Nettoyage des outils à l'eau.
- Conservation de l'enduit : 1 an dans son emballage d'origine fermé stocké à l'abri du gel et du soleil.

CONDITIONNEMENT

- Sac de 25 kg.

RECOMMANDATIONS
et précautions d'emploi

- Ne pas appliquer à une température inférieur à +8°C et supérieure à 35°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70%.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.
- Ne pas appliquer sur du polystyrène, du papier peint ni en extérieur.

PRÉPARATION DES FONDS

- Les supports seront préparés conformément aux DTU.
- Les fonds doivent être durs, cohésifs, propres, sains et secs.

DOCUMENTS NORMATIFS
à consulter

- EN 16566 : enduits de peinture pour travaux intérieurs et/ou extérieurs.
- NFT 36-005 : caractérisation des produits peintures.
- DTU 59.1 (NFP 74-201): travaux de peinture des bâtiments.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- Pas d'étiquetage de danger.
- FDS disponible sur quickfds.com ou toupretpro.com.

Les informations sur la fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale de **GOUT'PROJECTION** sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience de la société **TOUPRET**. Le produit doit être mis en œuvre conformément aux règles de l'art et suivant nos recommandations. Les informations sont données pour des applications réalisées à 20°C, 50% d'hygrométrie et sur des supports normalement absorbants. Les temps sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée et des conditions ambiantes.

Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

TOUPRET SA - 24 rue du 14 juillet - 91813 CORBEIL ESSONNES Cedex - RCS Evry B 964 201 859 – Mise à jour mars 2015

TOUPRET BENELUX - Dreef 7A - B-1740 Ternat/Bruxelles - T.: +32 2 223 39 02
toupretbenelux@toupret.com - www.toupretpro.be