



# MASTIC

## MASTICAGE DE VITRE ET PETITS REBOUCHAGES SUR BOIS



- ▶ RESTE SOUPLE ET NE CRAQUELLE PAS
- ▶ APPLICATION ET LISSAGE FACILES
- ▶ NE COLLE PAS AUX MAINS
- ▶ BLANC ET MARRON

### USAGE

Masticage de vitre et petit rebouchage sur bois, intérieur et extérieur, pour application manuelle

### SUPPORTS

**MASTIC** s'applique sur menuiseries bois préalablement imprimées.

### APPLICATION

En contremastic et mastic, d'une manière traditionnelle, pour les vitrages simples d'épaisseur inférieure ou égale à 4 mm ou le verre armé d'épaisseur 6 mm au plus. L'épaisseur minimale du contremastic doit être de 3 mm maxi, la longueur minimale du solin de 9 mm, la hauteur minimale du mastic au-dessus de la cale latérale de 4 mm.

### RECOUVREMENT

**MASTIC** est impérativement recouvert par une peinture, un vernis ou une lasure dès formation de la peau (6 à 8 jours en moyenne).

### CARACTÉRISTIQUES physiques et techniques

- MASTIC** : mastic intérieur et extérieur à base d'huile de lin
- Caractérisation (NFT 36-005) : Famille IV classe 1
  - Consommation : 1 kg pour 6 ml
  - Recouvrement : dès formation de la peau, 6 à 8 jours
  - Couleur : blanc ou marron

### CONDITIONS d'utilisation et de stockage

- Matériel de mise en œuvre : couteau à mastic ou feuille de laurier.
- Nettoyage des outils : au white spirit.
- Conservation de l'enduit : produit garanti 12 mois, facture d'achat faisant foi, dans son emballage d'origine fermé et stocké à l'abri du gel et du soleil.

### CONDITIONNEMENT

- Nous consulter

### RECOMMANDATIONS et précautions d'emploi

- Ne pas appliquer à une température < 5 °C et > 35 °C et un taux d'hygrométrie > 80%.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés ni en plein soleil.

### PRÉPARATION DES FONDS

- Les supports seront préparés conformément aux DTU.
- Les fonds doivent être durs, cohésifs, propres, sains et secs.

### DOCUMENTS NORMATIFS à consulter

- EN 16-566 : enduits de peinture pour travaux intérieurs et/ou extérieurs.
- NFT 36-005 : caractérisation des produits peintures.
- DTU 39 (NFP 78-201) : Travaux de miroiterie-vitrierie.

### HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- Pas d'étiquetage de danger.
- FDS disponible sur [quickds.fr](http://quickds.fr), [toupret.ch](http://toupret.ch) ou [toupret.be](http://toupret.be)

Les informations sur la fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale de **MASTIC** sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience de la société **TOUPRET**. Le produit doit être mis en œuvre conformément aux règles de l'art et suivant nos recommandations. Les informations sont données pour des applications réalisées à 20°C, 50% d'hygrométrie et sur des supports normalement absorbants.

Les temps sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée et des conditions ambiantes.