

HECHT OP ALLE
OPPERVLAKKEN

PLANIREX

EGALISATIEPLAMUUR VOOR BUITEN



- ▶ **UITVLAKKEN VAN GROTE OPPERVLAKKEN**
- ▶ **SNEL OVERSCHILDERBAAR : NA 24 UREN**
- ▶ **GEMAKKELIJK SCHUURBAAR**

TOEPASSING

Egalisatieplamuurpoeder, buiten, voor manuele toepassing.

ONDERGRONDEN

PLANIREX wordt aangebracht op nieuwe of gerenoveerde geschilderde of onbehandelde ondergronden:

- Gips,
- Oude geschilderde ondergronden,
- Alle gangbare plamuren,
- Cement, beton, betonblokken, baksteen, steen,
- Glasmozaïek.

AFWERKING

PLANIREX kan afgewerkt worden met alle gangbare buitenplamuren en verven : organische en minerale **dunlagige**, diklagige en halfdiklagige en waterdichtingssystemen. Niet rechtstreeks afwerken met polyurethaan- of epoxyverven op solventbasis.

Fysische en technische EIGENSCHAPPEN

PLANIREX : buitenplamuurpoeder op basis van cement, geselecteerde minerale vulstoffen en harsen

- Eigenschappen (NFT 36-005) : familie IV klasse 4c
- Codificatie (EN 16-566) : $G_3S_2V_2W_1A_0C_0R_0$
- Aanmaken : 40% water (hetzij 0,4 l water voor 1 kg poeder)
- Laagdikte: tot 5 mm plaatselijke
- Verbruik: 0.9 kg poeder/m²/mm
- Open tijd : 1 uur
- Volgende laag : van zodra de plamuur droog is
- Afwerken : gemiddeld na 24 uren (na volledige droging)
- Kleur : wit
- Shore hardheid : 85
- pH : 11 na aanmaken – 9 na 24 uren; waardoor een snelle afwerking met verf mogelijk wordt zonder risico tot verkleuring of uitbloeding.
- Hechting plamuur/ondergrond (EN 16-566) : > 0,8 MPa

GEBRUIKSVOORWAARDEN EN BEWARING

- Aanbrengmateriaal: plamuurmes of vlakstrijker.
- Reinigen van het gereedschap : met water
- Bewaring : minstens 12 maanden na factuurdatum, in de originele gesloten verpakking beschermd tegen vocht.

VERPAKKING

- Zakken 15 kg

AANBEVELINGEN

en voorzorgsmaatregelen bij gebruik

- Niet aanbrengen op polystyreen noch op vochtige ondergronden.
- Niet aanbrengen bij temperaturen < 5 °C en > 35 °C en een relatieve vochtigheid > 80%.
- De temperatuur van het mengsel beïnvloedt de open tijd : een hogere temperatuur versnelt en een lagere temperatuur vertraagt de uitharding
- Het wordt afgeraden om het product opnieuw door te roeren wanneer de uitharding is aangevat.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGRONDEN

- De ondergronden moeten worden voorbereid volgens de geldende normen.
- De ondergronden moeten hard, hechtend, proper en gezond zijn.

DOCUMENTEN

over de normering

- EN 16-566 : schilderplamuur voor binnen- en/of buitenwerken.
- NFT 36-005 : eigenschappen van schilderproducten.
- DTU 59.1 (NFP 74-201) : schilderwerken aan gebouwen.
- DTU 42.1 (NFP 84-404) : herstellen van gevels in gebruik, door waterdichte coatings op basis van polymeren.

HYGIËNE EN VEILIGHEID

- Bevat cement
- Veiligheidsfiches beschikbaar op quickds.fr of toupret.be

De informatie op de technische fiche, en in het bijzonder de aanbevelingen met betrekking tot het aanbrengen en het uiteindelijk gebruik van **PLANIREX**, werden geleverd in eer en geweten en zijn gebaseerd op de kennis en de ervaring van het bedrijf **TOUPRET**. Het product moet aangebracht worden volgens de regels van de kunst en volgens onze aanbevelingen. De informatie wordt verstrekt voor toepassingen bij 20°C en 50% relatieve vochtigheid en op normaal zuigende ondergronden. De opgegeven tijden zijn ter titel van inlichting en hangen af van de ondergrond, de laagdikte en de omgevingsfactoren.